



Recomendaciones de Uso

Uso:	Piso / Muro
Tipo:	Porcelánico Esmaltado
Lugar de uso:	Residencial / Comercial
Acabado:	Vitrificado Pulido
Variación de tono:	V2
Impresión:	Digital Inkjet
Terminado	Rectificado



Contenido:

Caja	2 pzas	1 pzas
Cantidad	2.88 m ²	2.88 m ²
Peso	60 kg	42 kg
Pallet	39 cjas	N/A cjas
Peso	2457 kg	N/A kg

Características Técnicas

Propiedades físicas, resistencia										Propiedades químicas, resistencia					
Formato	Color	Resistencia superficial		Absorción de agua	Coeficiente de fricción	Resistencia a la rotura, en N	Modulo de ruptura, en N/mm ²	Resistencia al choque térmico	Resistencia al cuarteo	Resistencia a la helada	Resistencia al impacto	Resistencia a las manchas	Productos caseros y sales para piscina	Baja concentración de ácidos y bases	Alta concentración de ácidos y bases
		Rayado Mohs	Desgaste P.E.I.												
Centímetros															
120 x 120	Blanco	5	III	E ≤ 0.5 %	R 9	≥ 1 300	Mínimo 35	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Clase 4	GB	GLB	GHB
120 x 240	Blanco	5	III	E ≤ 0.5 %	R 9	≥ 1 300	Mínimo 35	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Clase 4	GB	GLB	GHB

Recomendaciones de Colocación

- Verificar Lote, Calidad y Calibre, antes de iniciar la colocación
- Junta o Boquilla o Separación mínima de 2 milímetros
- Seguir el sentido u orden de colocación



Para su correcta colocación se recomienda el uso del **Kit de Nivelación Castel**

Este informe solo representa las características de las muestras sometidas a prueba, mas no del universo de donde deriva y no podrá ser reproducido total o parcialmente sin la autorización por escrito del laboratorio. El aspecto del producto puede presentar variaciones del espectro, tono y textura respecto a lo expuesto, dependiendo del lote de producción. El ácido fluorhídrico ataca todos los productos cerámicos. Esta ficha solo es aplicable a loseta de primera calidad. Esta ficha no es aplicable a las piezas complementarias.